

# PRIMER VOCHT ISOLATIE

## BESCHRIJVING

**PRIMER VOCHT & ISOLATIE** is een verf voor tijdelijk vochtige muren binnen en buiten. Specifiek geschikt voor nog niet uitgedroogde muren.

## EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op vochtige muren
- Makkelijk verwerkbaar
- Goede dekkracht
- Matte uitstraling
- Uitstekende watervastheid
- Ademend zodat restvocht kan verdampen
- Kan later afgewerkt worden met elk type verf
- Uitstekende weerstand tegen basen zoals verse cement en kalk
- Uitstekende hydrofobe en libofobe eigenschappen
- In winter toepasbaar tot 0°C (droogtijd is dan wel langer)

## HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren bij minimum 5 ° C en max 35 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking;

## TOEPASSING

**PRIMER VOCHT & ISOLATIE** is geschikt voor tijdelijk vochtige muren binnen en buiten, zoals daar zijn vers pleisterwerk, nog niet uitgedroogde bakstenen buiten. Kan ook toegepast worden als isolator op binnen- en buitenmuren met een groot verschil in inzuiging.

## BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 0°C is en niet boven de 35 °C.

Relatieve vochtigheid max 85%

Schilder niet in direct zonlicht.

Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

## VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

## REINIGING

[Bonotools white spirit D40](#), het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

# PRIMER VOCHT ISOLATIE

## PRODUCT INFORMATIE

### Kleuren

**Standaard ( Ready Mix )**

Wit

**Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

### Certificatie

DIN 13300 : Schrobvastheidsklasse 1

### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op [www.PAINTFACTORY.be](http://www.PAINTFACTORY.be)

### Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. verf met maximum 500gr/L VOS. Limiet 2010 :  
500gr/L

### Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat in solvent		
Vaste stoffen in volume%	33.98	%	
Vaste stof in gewicht %	62.7	%	
Verbruik	5-8	m <sup>2</sup> /L	
Natte laagdikte	162	µm	
Droge laagdikte	55	µm	
Droogtijd : kleefvrij :	20°C	2	u
Overschilderbaar na	20°C	24	u
Volledig uitgehard	20°C	2	dagen
Glans	mat		
Densiteit	20°C	1,27	Kg/L

## PRIMER VOCHT ISOLATIE

### ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet proper en stabiel zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	1 laag <b>PRIMER ISOLATIE &amp; VOCHT</b>	PRIMER VOCHT & ISOLATIE, <b>MUUR MAT</b> , <b>MUUR SATIN</b> of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor <b>Bonotools GROEN WEG</b>	1 laag <b>PRIMER ISOLATIE &amp; VOCHT</b>	PRIMER VOCHT & ISOLATIE, <b>MUUR MAT</b> , <b>MUUR SATIN</b> of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Muren buiten in verschillende materialen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de muren vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor <b>Bonotools GROEN WEG</b>	1 laag <b>PRIMER ISOLATIE &amp; VOCHT</b>	PRIMER VOCHT & ISOLATIE, <b>MUUR MAT</b> , <b>MUUR BUITEN</b> of andere Paintfactory afwerkingsproducten

### VERWERKING EN VERDUNNING

#### Verwerking en verdunning:

- Met kwast (**Bonotools ronde of platte kwasten**) of met rol (**BONOTOOLS verfrol** Girpaint, wit/geel polyamide of Techno Gevelrol 21 mm). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Met Airless: verf is gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.

Spuitkop 0.021"-0.027"

Druk : 150 – 180 bar

Hoek: 50°

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.