

BEITS HYDRO KLEUR

BESCHRIJVING

BEITS HYDRO KLEUR is een impregneringsmiddel om alle houttoepassingen binnen en buiten te kleuren. **BEITS HYDRO KLEUR** kan ook gebruikt worden als afwerkingsproduct.

BEITS HYDRO KLEUR vergemakkelijkt het onderhoud.

EIGENSCHAPPEN

- Kleurt het hout
- Voedend voor het hout
- Makkelijk te verwerken
- Kan worden afgewerkt met vernis
- Niet filmvormend

HOUDBAARHEID

Droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

TOEPASSING

BEITS HYDRO KLEUR kan worden toegepast op tuinmeubelen, terrassen, houten afsluitingen, poorten, kasten, ramen, deuren, ...

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Zorg voor ventilatie tijdens drogen en vermijd direct zonlicht.
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

BEITS HYDRO KLEUR

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

Transparant

? **Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Base TR

Volgens Paintfactory wood collection.

? **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/j. Grenswaarde 2010: 130 gr/L. Product met maximum 130 gr/L VOS. Dit product bevat max : 130 gr/L

Technische Data

| Bindmiddel technologie | Zelfvernettend acrylaat | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Vaste stoffen in volume% | 11.35 | % | |
| Vaste stof in gewicht % | 13.27 | % | |
| Verbruik | 8-10 | m ² /L | |
| Natte laagdikte | 123 | µm | |
| Droge laagdikte | 14 | µm | |
| Droogtijd : stofdroog | 20°C | 30 | min. |
| Overschilderbaar na | 20°C | 4 | u |
| Densiteit | 20°C | 1 | Kg/L |

BEITS HYDRO KLEUR

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Nieuw hout eerst heel fijn opschuren met een korrel P240 alvorens te behandelen. Bestaande verflagen dienen verwijderd te worden door te schuren met korrel P120. Opwerking van de houtvezels na de eerste laag opschuren met heel fijn schuurpapier korrel P240 en stofvrij maken. Daarna onmiddellijk nieuwe laag aanbrengen.

BEITS HYDRO KLEUR dient niet verdund te worden voor gebruik.

VERWERKING EN VERDUNNING

Je kan **BEITS HYDRO KLEUR** plaatsen met een [borstel](#), [rol](#) of spuittoestel. Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van het gewenste kleurresultaat kan 1 of 2 lagen worden aangebracht. Indien het gebruikt wordt als afwerking, zijn 2 rijkelijk aangebrachte lagen noodzakelijk. Na de eerste laag, goed laten drogen. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen bij het plaatsen. Als filmvorming niet gewenst is raden we aan overtollig product na enkele minuten te verwijderen met een droge borstel.

Het is aan te raden om het product eerst te testen alvorens het aan te brengen op het volledige oppervlak. Probeer ook per paneel te werken om overlaps te vermijden. Hogere laagdiktes zorgen voor een verdonkering.

Indien overtollig product wordt weggenomen, is het product ook niet filmvormend.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.