

BEITS KLEUR

BESCHRIJVING

BEITS KLEUR is een impregneringsmiddel om alle houttoepassingen binnen en buiten te kleuren. **BEITS KLEUR** kan ook gebruikt worden als afwerkingsproduct. **BEITS KLEUR** vergemakkelijkt het onderhoud.

EIGENSCHAPPEN

- Kleurt het hout
- Voedend voor het hout
- Makkelijk te verwerken
- Kan worden afgewerkt met vernis of olie
- Niet filmvormend (indien overtollig product wordt weggenomen met vod voor droging)
- Uitstekende UV bestendigheid

HOUDBAARHEID

Droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

TOEPASSING

BEITS KLEUR kan worden toegepast op tuinmeubelen, terrassen, houten afsluitingen, poorten, kasten, ramen, deuren, ...

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Zorg voor ventilatie tijdens drogen en vermijd direct zonlicht.
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig gereedschap met [Bonotools white spirit D40](#) of [Bonotools Thinner S](#).

BEITS KLEUR

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

Transparant

? **Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Base TR

Volgens Paintfactory wood collection.

? **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/f. Grenswaarde 2010: 700 gr/L. Product met maximum 700 gr/L VOS. Dit product bevat max : 700 gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Alkydolie		
Vaste stoffen in volume%	22.05	%	
Vaste stof in gewicht %	25.64	%	
Verbruik	-	m ² /L	
Natte laagdikte	122	µm	
Droge laagdikte	27	µm	
Droogtijd : kleefvrij :	20°C	4	u
Overschilderbaar na	20°C	16	u
Densiteit	20°C	0.84	Kg/L

BEITS KLEUR

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Nieuw hout eerst heel fijn opschuren met een korrel P240 alvorens te behandelen. Bestaande verflagen dienen verwijderd te worden door te schuren met korrel P120. Opwerking van de houtvezels na de eerste laag opschuren met heel fijn schuurpapier korrel P240 en stofvrij maken. Daarna onmiddellijk nieuwe laag aanbrengen.

VERWERKING EN VERDUNNING

BEITS KLEUR dient niet verdund te worden voor gebruik.

Je kan **BEITS KLEUR** plaatsen met een [borstel](#), [rol](#) of spuittoestel. Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van het gewenste kleurresultaat kan 1 of 2 lagen worden aangebracht. Indien het gebruikt wordt als afwerking, zijn 2 rijkelijk aangebrachte lagen noodzakelijk. Na de eerste laag, goed laten drogen. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen bij het plaatsen. Als filmvorming niet gewenst is raden we aan overtollig product na enkele minuten te verwijderen met een droge borstel.

Het is aan te raden om het product eerst te testen alvorens het aan te brengen op het volledige oppervlak. Probeer ook per paneel te werken om overlaps te vermijden. Hogere laagdiktes en meerdere lagen zorgen voor een verdonkering.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.