

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

MUUR SATIN

DESCRIPTION

MUUR SATIN is een zijdeglanzende extreem dekkende, watergedragen muurverf voor binnen en buiten op basis van en acrylaatdispersie.

EIGENSCHAPPEN

- Heel mooie, strakke vloei
- Goede dekkraft
- Makkelijk verwerkbaar, aanzetvrij
- Zeer goed afwasbaar
- Hoge flexibiliteit
- Geen vergeling
- Reukarm, oplosmiddelvrij en weekmakervrij
- Waterbestendig

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

GEBRUIKERSDOMEIN

MUUR SATIN is geschikt voor binnen –en buitenmuren in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

MUUR SATIN

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

► **Standaard (Ready Mix)**

Wit

► **Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

► **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

TechnischeBijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

VolatieleStoffen

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L

TechnischeData

Bindmiddel technologie

Acrylaatcopolymeren

Vaste stoffen in volume%

43.29 %

Vaste stof in Gewicht %

58.17 %

Verbruik

8-10 m²/L

Natte laagdikte

115 µm

Droge laagdikte

50 µm

Droogtijd : Stofdroog

20°C 30 min.

Overschilderbaar na

20°C 4 u

Volledig uitgehard

20°C 7 dagen

Glans

satin

Densiteit

20°C 1.34 Kg/L

Natte Schrobvastheidsklasse

1

MUUR SATIN

ONDERGROND

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakbevuilding, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt [reinigingsmiddel](#). Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR..	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR.	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Oude verflagen op basis van kunstharisdispersie	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Oude verflagen op basis van alkydharsen	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools GROEN WEG .	1 laag PRIMER FIXATIE	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen	1 laag PRIMER	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory

MUUR SATIN

	structurele problemen zijn.	MUUR	afwerkingsproducten.
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray . Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT, MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.

VERWERKING

Verwerking en verdunning :

- Met [kwast \(Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of Anza Platinun\)](#) of met [rol \(BONOTOOLS verfrol Girpaint, wit/geel polyamide\)](#). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Met [Airless](#): Gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.

Spuitkop 0.021"-0.027"

Druk : 150 – 180 bar

Hoek: 50°

RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.