

## MUUR BUITEN KALEI GROF

### BESCHRIJVING

**MUUR BUITEN KALEI GROF** is een kalkmatte watergedragen gevelverf met kalei-uitzicht voor buiten op basis van sterk hechtende copolymeren en natuurlijke kwartsen.

Hij is eenvoudig aan te brengen met een kaleikwast en aankleurbaar in zo goed als alle denkbare tinten. Ook het duurzame kantje vergeten we niet: een levensduur van 10-15 jaar is geen probleem én hij is 85% natuurlijk van oorsprong. Geef je muren in een mum van tijd een authentieke look.

Meer weten? Check onze verschillende soorten kalei: [Is kalei de juiste keuze voor mij? - Paintfactory](#)

Toch liever een kalei met een fijne korrel? Dan hebben we onze [MUUR BUITEN KALEI FIJN - Paintfactory](#)

### EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk verwerkbaar
- Ademend
- Zeer matte uitstraling
- Geen vergeling, zeer lichtvast
- Reukarm
- Hecht ook op reeds geschilderde ondergronden
- Hoge flexibiliteit
- Verkrijgbaar in fijne en grove korrel

### HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

### TOEPASSING

**MUUR KALEI GROF** is geschikt voor buitenmuren in baksteen, beton en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

### BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

### VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

### REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

## MUUR BUITEN KALEI GROF

### PRODUCT INFORMATIE

#### Kleuren

##### Standaard ( Ready Mix )

Wit

##### Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem

Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

##### Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

##### Certificatie

Bevat weinig VOS.

##### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend

PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op [www.PAINTFACTORY.be](http://www.PAINTFACTORY.be)

##### Volatiele organische stoffen

Klasse A/c. verf met maximum 40gr/L VOS. Limiet 2010 :  
40gr/L

#### Technische Data

Bindmiddel technologie	Copolymeren		
Vaste stoffen in volume%	60.55	%	
Vaste stof in Gewicht %	77.92	%	
Verbruik in Kg	1-2	m <sup>2</sup> /Kg	
Natte laagdikte	372	µm	
Droge laagdikte	225	µm	
Droogtijd : Stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	mat		
Densiteit	20°C	1.77	Kg/L
Waterdampdoorlaatbaarheid	0.03	sd-value	

## MUUR BUITEN KALEI GROF

### ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt [reinigingsmiddel](#). Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn. Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met [Bonotools Groen Weg](#).

Ondergrond	Voorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, mortel, kalkmortel, kalkcementmortel (kalei) of cementmortel	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuwe pleister moet minimum 2 tot 4 weken oud zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Herstel gebreken met dezelfde type mortel.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> of <a href="#">PRIMER MUUR BUITEN</a> indien twijfel over zoutvorming, verkleuringen en hechting.	2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>
Oude, absorberende kalkcement pleisters of zanderige kalkcementpleisters (kalei)	Reinig mechanisch met een droog of nat proces "la" laat volledig uitdrogen. Verwijder loszittende pleister en herstel met hetzelfde type pleister.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> tot verzadiging.	2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>
Beton	Verwijder gesinterde lagen, cementresten en vuil mechanisch. Herstel barsten en kraken met een	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> of <a href="#">PRIMER MUUR BUITEN</a> indien twijfel over zoutvorming, verkleuringen en hechting.	2 lagen 2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>

## MUUR BUITEN KALEI GROF

	geschikt vulmiddel.		
Metselwerk op basis van kalkzandsteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> of <a href="#">PRIMER MUUR BUITEN</a> indien twijfel over zoutvorming, verkleuringen en hechting.	2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg er voor dat de stenen vrij zijn van bloei door te verwijderen met droge harde borstel.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> of <a href="#">PRIMER MUUR BUITEN</a> indien twijfel over zoutvorming, verkleuringen en hechting.	2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> of <a href="#">PRIMER MUUR BUITEN</a> indien twijfel over zoutvorming, verkleuringen en hechting.	2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF.</b>
Reeds geschilderde ondergronden in goede staat			2 lagen <b>MUUR BUITEN KALEI GROF</b>

### VERWERKING EN VERDUNNING

Verwerking en verdunning :

- Met [kwast \(Bonotools Kaleikwast\)](#). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.



# MUUR BUITEN KALEI GROF

- Met wormpomp

## TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

